



25 ינואר 2004

לכב' מר שמעון רדליך – מנכ"ל
תמהיל בע"מ
רח' אפעל 23, קרית אריה
פתח תקוה 49511

הנדון: **אפיון אבנית** מ"קיבוץ בית השיטה - **רפת** באמצעות SEM, EDS וקרני X

1. על פי הבדיקות שנערכו באמצעות מערכות SEM, EDS וקרני X המרכיבים העיקריים הם:

ארגוניט כ- 95%

קלציט כ- 1%

דולומיט כ- 1%

ברוציט כ- 1%

סיליקה אמורפית כ- 2%

2. מצ"ב אנליזות EDS ודיפקטוגרמות קרני X.

בברכה

ד"ר א. מיליאונצ'יק

א. קרית

מעבדת ה-SEM

מעבדת קרני X

המכתב נסרק לצורך הצגה באתר. עותק מקורי נמצא במשרדנו.