



05 אוגוסט 2004

לכב' מר שמעון רדליך – מנכ"ל
תמהיל בע"מ
רח' אפעל 23, קרית אריה
פתח תקוה 49511

הנדון: **אפיון אבנית** מ"חוות הנוער הציוני בירושלים" באמצעות EDS, SEM וקרני X

(1) על פי הבדיקות שנערכו באמצעות מערכות EDS, SEM וקרני X המרכיבים העיקריים הם:

א. **אבנית מפוררת ממיחם** –

מבנה ארגוניט מחטי.

ב. אבנית ממחליף חום -

ארגוניט כ 98%

קלציט כ - 1%

דולומיט כ- 1%

(2) מצ"ב תמונות SEM, אנליזות EDS ודיפרקטוגרמות קרני X.

בברכה

ד"ר א. מיליאונצ'יק

א. קרית

מעבדת ה-SEM

מעבדת קרני X

המכתב נסרק לצורך הצגה באתר. עותק מקורי נמצא במשרדנו.